C08F 220/04, A61L 15/60, 15/24

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) (51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsmummer: WO 95/02002

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

19. Januar 1995 (19.01.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP94/02096

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

28. Juni 1994 (28.06.94)

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CA, FI, HU, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

P 43 23 001.6 P 44 18 818.8 9. Juli 1993 (09.07.93)

DE 31. Mai 1994 (31.05.94) DE

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): CHEMIS-CHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH [DE/DE]; Bäkerpfad 25, D-47805 Krefeld (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DAHMEN, Kurt [DE/DE]; Von-Versen-Strasse 6, D-41239 Mönchengladbach (DE). HERRMANN, Edgar [DE/DE]; Kempener Strasse 26, D-41334 Nettetal (DE). PFLÜGER, Klaus [DE/DE]; Erkelenzer Strasse 15, D-47807 Krefeld (DE).
- (74) Anwalt: KLÖPSCH, Gerald: An Groß St. Martin 6, D-50667 Köln (DE).
- (54) Title: POWDER-FORM CROSS-LINKED POLYMERS CAPABLE OF ABSORBING AQUEOUS LIQUIDS AND BODY FLUIDS, METHOD OF PREPARING THEM AND THEIR USE
- (54) Bezeichnung: PULVERFÖRMIGE, VERNETZTE, WÄSSRIGE FLÜSSIGKETTEN SOWIE KÖRPERFLÜSSIGKETTEN ABSORBIERENDE POLYMERE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE ANWENDUNG

(57) Abstract

The invention concerns powder-form, water-swelling cross-linked polymers with a high capacity for absorbing, under pressure, aqueous liquids, in particular body fluids, the polymers being made from (a) monomers containing 55-99.9 % by wt. of acid groups of which at least 50 mole % have been neutralized; (b) 0-40 % by wt. of monomers copolymerizable with (a); (c) 0.1-5.0 % by wt. of at least one cross-linking agent and (d) 0-30 % by wt. of a water-soluble polymer. The cations of the salts covered by (a) include Li+ and Na* but preferably comprise K*, Cs* and Rb* plus primary, secondary or tertiary methylammonium ions, alone or in combination. The polymers are prepared by reacting the monomers together with a carbon dioxide expanding agent, drying the polymer thus formed and then heating it to a temperature of 100-300 °C with one or more compounds capable of reacting with the polymer to cross-link the surface layer. Polymers of this kind are suitable for use as components of nappies, sanitary towels and incontinence pads, as components of current- and light-carrying cables, as soil-improvement agents and artificial earth in plant cultivation and as packaging materials.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft pulverförmige, wasserquellbare vernetzte Polymerisate mit hoher Aufnahmekapazität für wäßrige Flüssigkeiten, insbesondere Körperflüssigkeiten unter Belastung, die aus a) 55-99,9 Gew. % Säuregruppen enthaltenden, zu mindestens 50 Mol% neutralisierten Monomeren, b) 0-40 Gew. % mit a) copolymerisierbaren Monomeren, c) 0,1-5,0 Gew. % mindestens eines Vernetzungsmittels, d) 0-30 Gew. % eines wasserlöslichen Polymeren gebildet sind. Die Kationen der Salze nach a) sind Li+, Na+, bevorzugt K+, Cs+, Rb+ sowie primäre, sekundäre und tertiäre Methylammoniumionen allein oder in Kombination. Die Polymerisate werden hergestellt, indem die Monomeren mit einem Treibmittel auf Basis von Kohlendioxid versetzt, polymerisiert, das Polymerisat getrocknet und danach mit einer oder mehreren zur Oberflächenvernetzung reaktionsfähigen Verbindungen auf eine Temperatur von 100-300 °C erhitzt wird. Derartige Polymerisate sind geeignet als Komponente in Körperflüssigkeiten absorbierenden Sanitärartikeln und Wundabdeckungen, als Komponente in Windeln, Damenbinden und Inkontinenzartikeln, als Komponente in strom- und lichtleitenden Kabeln, ferner als Bodenverbesserer, künstlicher Boden zur Pflanzenzüchtung und als Komponente in Verpackungsmitteln.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Magretanien
ΑŪ	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Peso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Uogan	NZ	Neusceland
BJ	Benin	TE.	Irland	PL	Polen
BR	Brasilico	n	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumiinien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF.	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Suden
CG	Kongo	KP	Demokratische Volkarepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenica
a	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	, Slowakci
CM	Kamerun	Ц	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tached
CS	Techechoslowakci	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ.	Techechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadachikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dinemark	MD	Republik Moldau	UA	Uknine
ES	Spenico	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finoland	ML	Mali .	UZ	Usbekistan
FR	Prachreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

Pulverförmige, vernetzte, wässrige Flüssigkeiten sowie Körperflüssigkeiten absorbierende Polymere, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Anwendung

Die Erfindung betrifft pulverförmige, vernetzte, wässrige Flüssigkeiten sowie Blut absorbierende Polymere (Superabsorber) mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich Aufnahmegeschwindigkeit, Quellung und Rückhaltevermögen von wäßrigen Flüssigkeiten unter hoher Belastung, ein Verfahren zur Herstellung dieser Polymeren sowie ihre Verwendung in absorbierenden Sanitärartikeln, wie Babywindeln, bei der Erwachseneninkontinenz, der Damenhygiene und der Wundabdeckung.

Superabsorber sind wasserunlösliche, vernetzte Polymere, die in der Lage sind, unter Quellung und Ausbildung von Hydrogelen große Mengen an wäßrigen Flüssigkeiten und Körperflüssigkeiten, wie z.B. Urin oder Blut, aufzunehmen und die absorbierte Flüssigkeitsmenge unter einem bestimmten Druck zurückzuhalten. Durch diese charakteristischen Absorptionseigenschaften finden die Polymeren hauptsächlich Anwendung bei der Einarbeitung in Sanitärartikel, wie z.B. in Babywindeln und Damenbinden.

Während in der Entwicklung der Superabsorber zunächst allein das sehr hohe Quellvermögen bei Kontakt mit Flüssigkeit, auch freie Quellkapazität genannt, im Vordergrund stand, hat sich später gezeigt, daß es nicht nur auf die Menge der absorbierten Flüssigkeit ankommt, sondern auch auf die Festigkeit des gequollenen Gels. Absorptionsvermögen oder auch Quellvermögen oder freie Quellkapazität genannt einerseits und Gelfestigkeit bei einem vernetzten Polymeren andererseits stellen jedoch gegenläufige Eigenschaften dar, wie bereits aus der US-Re 32,649 bekannt ist. Das bedeutet, daß Polymere mit besonders hohem Absorptionsvermögen nur eine geringe Festigkeit des gequollenen Gels aufweisen mit der Folge, daß das Gel unter einem angewendeten Druck (z.B. Körperdruck) deformierbar ist und die weitere Flüssigkeitsverteilung und -aufnahme verhindert. Nach der US-Re 32,649 soll daher ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Absorptionsvermögen (Gelvolumen) und Gelstärke angestrebt werden, damit bei der Verwendung derartiger Superabsorber in einer Windelkonstruktion Flüssigkeitsaufnahme, Flüssigkeitstransport, Trockenheit der Windel und der Haut gewährleistet sind. Dabei kommt es nicht nur darauf an, daß das Polymer Flüssigkeit unter nachfolgender Einwirkung eines Drucks zurückhalten kann, nachdem das Polymer zunächst frei quellen konnte, sondern auch darauf, Flüssigkeiten auch gegen einen gleichzeitig, d.h. während der Flüssigkeitsabsorption, ausgeübten Druck aufzunehmen, wie es unter praktischen Gegebenheiten geschieht, wenn ein Baby oder eine Person auf einem Sanitärartikel sitzt oder liegt oder wenn es, z.B. durch Beinbewegungen, zur Einwirkung von Scherkräften kommt. Diese spezifische Absorptionseigenschaft wird in der EP 0 339 461 als Aufnahme unter Druck bezeichnet.

Der zunehmenden Tendenz, aus verständlichen ästhetischen Gründen und aus Umweltaspekten (Verringerung des Deponievolumens) die Sanitärartikel immer kleiner und dünner zu gestalten, kann nur dadurch entsprochen werden, daß man den großvolumigen
Fluffanteil in Windeln reduziert und gleichzeitig den Anteil an Superabsorber erhöht.
Hierdurch muß der Superabsorber zusätzliche Aufgaben bezüglich Flüssigkeitsaufnahme
und -transport übernehmen, die vorher der Fluff erfüllte, welche die bisher bekannten
Superabsorber nicht ausreichend erfüllen können.

Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Anteil des Superabsorbers in der Absorptionszone eines Hygieneartikels auf 40 bis 60 Gew% und darüber hinaus erhöht wird. Hierbei kann es wegen zu geringer Aufnahmegeschwindigkeit des Superabsorbers bei mehreren Miktionen durch eine Blockade im Flüssigkeitstransport und in der Flüssigkeitsverteilung, insbesondere unter Druckbelastung, zum sog. leakage kommen, d.h. die Flüssigkeit wird durch den Hygieneartikel nicht mehr aufgenommen und führt zur Nässung der Windeloberfläche und damit der Haut.

Um superabsorbierende Polymere bereitzustellen, die charakteristische Eigenschaften wie hohe Aufnahmekapazität, hohe Gelstärke und hohes Aufnahmevermögen unter Druck besitzen, ist es notwendig, die Polymerharze nachträglich einer Oberflächenbehandlung zu unterwerfen

So werden in der US-PS 4 043 952 zur Verbesserung der Dispergierbarkeit in Wasser polyvalente Metallverbindungen und in der US-PS 4 051 086 zur Verbesserung der Aufnahmegeschwindigkeit Glyoxal empfohlen. Die DE-OS 27 40 169 beschreibt die Herstellung von Absorptionsmitteln auf der Basis von Kalium- und Ammonium-acrylathaltigen Polymerisaten, die mit Polyolen behandelt und als Pulver und Folien in Windeln und anderen Hygiene- und medizinischen Artikeln eingesetzt werden. In den Patentschriften EP 0 083 022 (zur verbesserten Dispergierbarkeit in Wasser und zur Verbesserung des Absorptionsvermögens), DE-OS 33 31 644 (zur Verbesserung der Resistenz gegen Salzlösungen bei hoher Wasseraufnahmegeschwindigkeit),

DE-OS 35 07 775 (ebenfalls zur Erhöhung der Salzbeständigkeit bei guter Flüssigkeitsabsorption und Gelfestigkeit), DE-OS 35 23 617 zur Verbesserung der Fließfähigkeit

PCT/EP94/02096

und zum Verhindern des Zusammenbackens, DE-OS 36 28 482 (zur Verbesserung der Wasseraufnahme bei wiederholter Verwendung) und EP 0 349 240 (zur Erzielung eines Gleichgewichtes zwischen Absorptionsvermögen und Absorptionsgeschwindigkeit sowie Gelfestigkeit und Saugkraft) wird die Nachbehandlung von Harzen mit zwei- oder. mehrfunktionelle Gruppen enthaltenden Vernetzungsmitteln beschrieben, die mit den Carboxyl- oder Carboxylatgruppen oder anderen im Polymer enthaltenden Gruppen reagieren können. Hierbei wird entweder das Pulver direkt mit den Komponenten, gef. unter Mitverwendung geringer Mengen Wasser und Lösungsmittel, vermischt oder das Pulver in einem inerten Lösungsmittel dispergiert oder 10 bis 40 Gew% Wasser enthaltende Polymere werden in einem hydrophilen oder hydrophoben Lösungsmittel dispergiert und anschließend oder gleichzeitig mit dem Vernetzungsmittel vermischt. Als Vernetzungsmittel können Polyglycidylether, Haloepoxiverbindungen, Polyole, Polyamine oder Polyisocyanate verwendet werden. Neben diesen werden in DE-OS 33 14 019, EP 0 317 106 und DE-OS 37 37 196 weiterhin polyfunktionelle Aziridinverbindungen, Alkyl-di-(tri)-halogenide und öllösliche Polyepoxiverbindungen erwähnt. In der DE-OS 35 03 458 (zur Erzielung eines Polymeren mit gutem Wasserabsorptionsvermögen, hoher Wasserabsorptionsrate und hoher Gelfestigkeit bei nicht-klebrigem Gel) erfolgt die Aufbringung eines Vernetzungsmittels auf ein Polymerharz in Gegenwart eines inerten anorganischen Pulvermaterials wie SiO2 ohne Verwendung organischer Lösungsmittel. Nach der DE-PS 40 20 780 wird die verbesserte Absorption unter Druck durch oberflächenvernetzende Behandlung eines Polymerharzes mit 0,1 bis 5 Gew% Alkylencarbonat erreicht.

Allen genannten Verfahren ist gemeinsam, daß anschließend eine Temperaturbehandlung der Harze erfolgt.

Die nach diesem Stand der Technik gewonnenen Superabsorber weisen unter einer Druckbelastung von 20 g/cm² eine hohe Quellfähigkeit aus, die nach der Lehre der DE-PS 40 20 780 bei einer Aufnahme unter diesem Druck (AUL) von 28 bis 34 g/g an 0,9%iger Natriumchloridlösung liegt. Es wird weiter berichtet, daß die nach der Patentschrift hergestellten Produkte eine hohe Anfangsgeschwindigkeit der Flüssigkeitsaufnahme unter Druck aufweisen, so daß 80 % der Gesamtkapazität bereits nach 15 Minuten erreicht werden.

Es hat sich jedoch herausgestellt, daß die relativ hohe Aufnahmegeschwindigkeit bei den bisher durch Nachbehandlung nach dem Stand der Technik herstellbaren Polymerharzen besonders dann gegeben ist, wenn die Flüssigkeitsaufnahme unter gleichzeitig einwirkender Druckbelastung erfolgt. Bei belastungsfreier Quellung ist die Aufnahme jedoch noch verbesserungsbedürftig.

Für die praktische Verwendung von Absorberharzen in Hygieneartikeln ist eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme unter belastungsfreier Quellung nämlich sehr wichtig, weil z.B. Kinder- oder Erwachsenenwindeln nicht immer durch das Körpergewicht belastet sind und in diesen Fällen ebenfalls eine schnelle Absorption großer Flüssigkeitsmengen erfolgen muß, um Leakage zu vermeiden.

Die nach dem Stand der Technik bekannten Absorberharze weisen weiterhin den Nachteil auf, daß bei höherer Belastung als 20 g/cm² die Quellfähigkeit stark zurückgeht. Bei einem danach bekannten Polymer, das unter einer Belastung von 20 g/cm² eine AUL von 30 g/g besitzt, fällt die AUL bei einer Belastung von 40 g/cm² auf 15 g/g und bei 60 g/cm² auf 9 g/g. Dieser Abfall in der Absorptionskapazität unter hohem Druck wirkt sich besonders negativ in den neuen Windelkonstruktionen mit erhöhtem Superabsorberanteil aus, in denen das Absorberharz auch weitgehend den Flüssigkeitstransport zu den entfernteren Speicherzonen übernehmen muß. Hierbei bildet sich infolge der unzureichenden Gelstabilität ein weiches, unter hohem Druck deformierbares Gel, das durch das sog. Gel-blocking den weiteren Flüssigkeitstransport behindert.

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung, superabsorbierende Polymere bereitzustellen, die neben einer verbesserten Absorptionsgeschwindigkeit und hohem Retentionsvermögen in besonderem Maße eine hohe Aufnahme unter erhöhter Druckeinwirkung besitzen.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein pulverförmiges wasserquellbares vernetztes, Wasser, wäßrige Flüssigkeiten, insbesondere Körperflüssigkeiten absorbierendes Polymerisat, gebildet aus

- a) 55-99,9 Gew.% polymerisierten, ungesättigten, polymerisierbaren säuregruppenenthaltenden Monomeren, wobei diese Monomeren zu mindest 50 Mol% neutralisiert als Salze vorliegen
- b) 0-40 Gew.% polymerisierten, ungesättigten, mit a) copolymerisierbaren Monomeren,
- c) 0,1-5,0 Gew.% eines Vernetzungsmittels,

.

WO 95/02002

PCT/EP94/02096

d) 0-30 Gew.% eines wasserlöslichen Polymeren, wobei die Summe a)-d) 100 Gew.% ergibt

-5-

und das Polymerisat eine Aufnahemekapazität für eine 0,9%ige NaCl-Lösung von mindestens 12 g/g Polymerisat, vorzugsweise 16 g/g Polymerisat bei einer Belastung von 60 g/cm² aufweist.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß superabsorbierende Polymere mit neutralisierten Säuregruppen, deren Kationen ausgewählt sind aus der Gruppe Lithium, Natrium und vorzugsweise Kalium, Rubidium, Cäsium, Ammonium, Monomethylammonium, Dimethylammonium oder Trimethylammonium, eine bedeutende Verbesserung der Absorptionsgeschwindigkeit aufweisen, wenn bei der Herstellung der Polymerprodukte vor dem Polymerisationsschritt ein Treibmittel auf der Basis von Kohlendioxid der Monomerlösung zugesetzt worden ist. Gleichzeitig weisen die erfindungsgemäßen Superabsorber eine Verbesserung der Absorption unter hoher Druckeinwirkung dadurch auf, daß die teilchenförmigen Absorberharze mit einem reaktiven, mehrfunktionellen Nachvernetzungsmittel behandelt und anschließend auf 120 - 300°C erhitzt worden sind.

In der US-PS 4 529 739 werden Absorptionsmittel beschrieben die ausgehend von hydrophoben Polymerisaten in Latexform durch Verseifung und unter Zusatz von Carbonaten als Blähmittel hergestellt werden.

Aus der US-PS 5 118 719 ist bekannt, superabsorbierende Polymere mit verbesserter Wasserabsorptionsrate mittels carbonathaltiger Blähmittel herzustellen, die durch Freisetzung von Kohlendioxid zu einem Hydrogel mit mikrozellularer Struktur führen. Wie aus den Beispielen der US-PS 5 118 719 hervorgeht, ist zwar die Absorptionsrate verbessert, es ist allerdings ein Abfall in der Absorptionskapazität festzustellen. Absorberharze, hergestellt nach der US-PS 5 118 719, zeigen eine wesentlich schlechtere Aufnahme unter Druck (AUL) als sie die Produkte nach dem Stand der Technik, z.B. nach der DE-PS 40 20 780, aufweisen. Nach den bekannten Verfahrensweisen werden insbesondere keine wasserabsorbierenden Harze erhalten, die eine Verbesserung der Absorptionsgeschwindigkeit bei belastungsfreier Quellung aufweisen, obwohl sie eine hohe Aufnahme unter einem Druck von 20 g/cm² besitzen. Somit war aus dem vorstehend beschriebenen Stand der Technik kein Hinweis ableitbar, wie die Eigenschaftskombinationen aus verbesserter Aufnahmegeschwindigkeit bei gleichzeitig belastungsfreier sowie belasteter Aufnahme und verbessertem Aufnahmevermögen unter hohem Druck erreicht werden kann.

-6-

Es wurde nun gefunden, daß verbesserte wasserabsorbierende Harze erhalten werden, wenn Hydrogele mit mikrozellularer Struktur, die unter Verwendung von Blähmitteln erzeugt werden und diese Harze einer oberflächenvernetzenden Behandlung, z.B. nach dem Verfahren der DE-PS 40 20 780 unterworfen werden. Weiterhin wurde gefunden, daß die Kationen von Lithium, Natrium und vorzugsweise von Kalium, Rubidium, Cäsium sowie Ammonium, Monomethylammonium, Dimethylammonium oder Trimethylammonium, die in den bei der Neutralisation der säuregruppenenthaltenden Monomeren entstehenden Salzen vorliegen, einen bestimmenden Einfluß auf die Absorptionskapazität und -geschwindigkeit ausüben. Hierbei zeigte sich, daß eine deutliche Verbesserung der Aufnahmekapazität unter Gewichtsbelastung sowie eine Verbesserung der Aufnahmegeschwindigkeit eintritt.

Bevorzugt zu verwendende Kationen sind das Kaliumion und das Ammoniumion.

Wasserabsorbierende Harze die zur oberflächenvernetzenden Behandlung verwendet werden können, werden erhalten durch Polymerisation von 55 - 99,9 Gew% Monomeren mit Säuregruppen, wie z.B. Acrylsäure, Methacrylsäure, 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure oder Mischungen dieser Monomeren; die Säuregruppen liegen mindestens zu 50 Mol% neutralisiert vor. Besonders bevorzugt ist ein Harz, das aus vernetzter Acrylsäure oder Methacrylsäure gebildet ist, die zu 50 - 80 Mol% neutralisiert ist.

Die Neutralisation der Säuregruppen in den wässrigen Monomerlösungen erfolgt mit Basen nach bekannten Methoden, z.B. mit Laugen, Carbonaten oder Aminen. Bevorzugte Neutralisationsmittel sind neben Natriumlauge vor allem Kalilauge und Ammoniak. Als weitere Monomere können für die Herstellung der wasserabsorbierenden Harze 0 - 40 Gew% Acrylamid, Methacrylamid, Hydroxyethylacrylat, Dimethylaminoal-kyl(meth)-acrylat, Dimethylaminopropylacrylamid oder Acrylamidopropyltrimethylammoniumchlorid verwendet werden. Höhere Anteile als 40 % dieser Monomerer verschlechtern die Quellfähigkeit der Harze.

Als Vernetzer können alle Verbindungen verwendet werden, die mindestens zwei ethylenisch ungesättigte Doppelbindungen oder eine ethylenisch ungesättigte Doppelbindung und eine gegenüber Säuregruppen reaktive funktionelle Gruppe oder mehrere gegenüber Säuregruppen reaktive funktionelle Gruppen tragen. Beispielhaft seien genannt: Acrylate und Methacrylate von Polyolen, wie Butandiol-diacrylat, Hexandiol-dimethacrylat, Polyglykol-diacrylat, Trimethylolpropantriacrylat, oder Allylacrylat, Diallylacrylamid, Triallylamin, Diallylether, Methylenbisacrylamid oder N-methylolacrylamid,

PCT/EP94/02096

weiter Polyglycidylether, wie z.B. Ethylenglykoldiglycidylether und Glycerinpolyglycidylether und/oder Polyole, wie Glycerin, Trimethylolpropan und/oder Polyalkylenglykole, wie Polyethylenglykol 200 bis 600. Ebenso können Polyamine verwendet werden.

-7-

Als wasserlösliche Polymere können im wasserabsorbierenden Harz 0 - 30 Gew% teiloder vollverseifter Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Stärke oder Stärkederivate, Polyglykole oder Polyacrylsäuren enthalten sein. Das Molekulargewicht dieser Polymeren ist unkritisch, solange sie wasserlöslich sind. Bevorzugte wasserlösliche Polymere sind Stärke oder Polyvinylalkohol oder Gemische dieser Polymeren. Der bevorzugte Gehalt an solchen wasserlöslichen Polymeren im wasserabsorbierenden Harz liegt bei 1 - 5 Gew%, insbesondere wenn Stärke und/oder Polyvinylalkohol als lösliche Polymere vorhanden sind. Die wasserlöslichen Polymere können als Pfropfpolymere mit den Säuregruppen enthaltenden Polymeren vorliegen.

Bevorzugt werden neben Harzen, die durch vernetzende Polymerisation teilneutralisierter Acrylsäure erhalten worden sind, solche verwendet, die zusätzlich Anteile von pfropfpolymerisierter Stärke oder von Polyvinylalkohol enthalten.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Absorberharze erfolgt nach bekannten Verfahren. Das kann sowohl nach dem Prinzip der wässrigen Lösungspolymerisation (Gelverfahren) als auch nach dem inversen Emulsions-/Suspensionsverfahren erfolgen.

Erfindungsgemäß muß in der Monomerlösung oder -dispersion ein Treibmittel auf der Basis von Kohlenstoffdioxid als Carbonat oder in Form von Kohlenstoffdioxid, gasförmig oder fest, gelöst oder dispergiert werden. Als Carbonate können eine Menge von 0,1-5,0 Gew.%, bezogen auf wasserfreie Polymersubstanz, z.B. Natriumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat oder Gemische dieser Substanzen verwendet werden. Bei der Verwendung von festem Kohlenstoffdioxid (Trockeneis) kann gleichzeitig die Kühlung der Monomerenlösung oder -dispersion auf Temperaturen zwischen - 10°C und 30°C bevorzugt zwischen 0 und 10°C sowie die Entfernung von Sauerstoff erfolgen.

Bei der oberflächenvernetzenden Behandlung gibt es hinsichtlich der Teilchenform des eingesetzten Absorberharzes keine speziellen Einschränkungen. Das Polymer kann in Form von Kügelchen vorliegen, die durch inverse Suspensionspolymerisation erhalten wurden oder in Form von unregelmäßig geformten Teilchen, die durch Trocknung und Zerkleinerung der Masse aus der Lösungspolymerisation stammen. Die Trocknung des

WO 95/02002 PCT/EP94/02096

Hydrogels erfolgt bei Temperaturen von 80-200°C insbesondere bei 100-180°C und vorzugsweise bei 120-150°C. Die Teilchengröße liegt normalerweise zwischen 20 und 3000 μm, bevorzugt zwischen 50 und 1000 μm.

-8-

Zur oberflächenvernetzenden Behandlung können die wasserabsorbierenden Harze mit den bekannten Nachvernetzungsmitteln auf Basis mindestens bifunktioneller, mit Säuregruppen, insbesondere Carboxylgruppen reaktionsfähigen Verbindungen verwendet werden. Die wasserabsorbierenden Harze können mit den Nachvernetzungsmitteln direkt, in wäßrig alkoholischer Lösung oder in wäßriger Lösung vermischt werden. Die Menge des Nachvernetzungsmittels beträgt 0,01 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 4,0 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,01 bis 2,0 Gew.-%, bezogen auf das wasserabsorbierende Harz. Auch Mischungen verschiedener Nachvernetzungsmittel können verwendet werden. Die Menge Alkohol wird von der Löslichkeit des Mittels bestimmt und wird aus technischen Gründen, wie z.B. Explosionsschutz, so gering wie möglich gehalten. Geeignete Alkohole sind Methanol, Ethanol, Butanol oder Butylglykol sowie Gemische dieser Alkohole. Bevorzugtes Lösungsmittel ist Wasser, das in einer Menge von 0,3 - 5,0 Gew%, bezogen auf Harz, verwendet wird. Es besteht auch die Möglichkeit, das Nachvernetzungsmittel aus einer Pulvermischung, z.B. mit einem anorganischen Trägermaterial wie Si02, aufzubringen.

Als oberflächenvernetzende, mindestens zweifunktionelle, mit Säuregruppen reaktionsfähigen Verbindungen werden Polyole wie Glycerin und/oder Polyalkylenglykole wie Polyethylenglykol und/oder Polyamine wie Triethanolamin bevorzug. Besonders bevorzugt sind als Oberflächenvernetzungsmittel Alkylencarbonate gemäß DE-PS 40 20 780.

Um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen, ist eine gleichmäßige Verteilung des Mittels auf dem Harzpulver erforderlich. Dazu führt man die Vermischung in geeigneten Mischern durch, wie z.B. Wirbelbettmischer, Schaufelmischer, Walzenmischer oder Doppelschneckenmischer.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Behandlung des Absorberharzes während eines der Verfahrensschritte bei der Herstellung des Polymerharzes vorzunehmen. Hierzu ist besonders der Prozeß der inversen Suspensionspolymerisation geeignet.

Die sich an die Zugabe des Oberflächenvernetzungsmittels anschließende thermische Behandlung wird bei 100 - 300°C durchgeführt, bevorzugt bei 120 - 250°C. Sie ist abhängig von der Verweilzeit und der Art des Reaktionsmittels. Bei 150°C muß die thermische Behandlung über mehrere Stunden durchgeführt werden, während bei 250°C wenige Mi-

PCT/EP94/02096

nuten, z.B. 0,5 bis 5 Minuten ausreichen, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Die thermische Behandlung kann in üblichen Trocknern oder Öfen durchgeführt werden; beispielhaft seien Drehrohröfen, Wirbelbetttrockner, Paddeltrockner, Tellertrockner oder Infrarottrockner genannt.

-9-

Die Polymeren gemäß der Erfindung können in großtechnischer Weise nach kontinuierlichen und diskontinuierlichen Verfahren hergestellt werden. Die erfindungsgemäßen Mittel können für weite Anwendungsgebiete eingesetzt werden. Wenn sie z.B. als Absorbierungsmittel in Damenbinden und Windeln oder zur Wundabdeckung verwendet werden, dann besitzen sie die Eigenschaft, daß sie große Mengen an Menstruationsblut, Urin oder anderen Körperflüssigkeiten schnell absorbieren. Die Absorptionsfähigkeit und -geschwindigkeit ist viel höher als bei bekannten Produkten. Da die erfindungsgemäßen Mittel die absorbierten Flüssigkeiten unter hohem Druck aufnehmen und zurückhalten, sind die Mittel besonders anwendungsfreundlich. Sie sind bevorzugt geeignet, in höheren Konzentrationen, bezogen auf hydrophiles Fasermaterial wie z.B. Fluff, eingesetzt zu werden, als dies bisher möglich war.

Bei der Verwendung kann der Anteil des absorbierenden Polymerisats über 35 Gew.% liegen, 15-100 Gew.% und vorzugsweise 30 - 70 Gew.% bezogen auf die vom absorbierenden Polymerisat mit dem Fluff gebildete Menge betragen. Die erfindungsgemäßen Polymerisate zeichnen sich dabei durch eine verbesserte Verteilung der Flüssigkeit, insbesondere in den überwiegend Polymerisat enthaltenden Schichten direkt nach der Flüssigkeitsaufnahme aus.

Die erfindungsgemäßen Polymerisate sind weiterhin als Absorptionsmittel für Wasser und wässrige Flüssigkeiten geeignet zur Verwendung in strom- und lichtleitenden Kabeln, in Verpackungsmitteln sowie als Bodenverbesserungsmittel und als künstlicher Boden zur Pflanzenzüchtung.

Testmethoden:

Zur Charakterisierung der wasserabsorbierenden Harze wurden Retention (TB), Aufnahme unter Druck (AUL) und Aufnahmegeschwindigkeit (AV bzw. Vortex) gemessen.

Die <u>Retention</u> wird nach der Teebeutelmethode bestimmt und als Mittelwert aus drei Messungen angegeben. Ca. 200 mg Harz werden in einen Teebeutel eingeschweißt und für 20 Minuten in 0,9%ige NaCl-Lösung getaucht. Anschließend wird der Teebeutel in

einer Schleuder (23 cm Durchmesser, 1.400 Upm) 5 Minuten geschleudert und gewogen. Einen Teebeutel ohne wasserabsorbierendes Harz läßt man als Blindwert mitlaufen:

Retention =
$$\frac{\text{Auswaage - Blindwert}}{\text{Einwaage}} [g/g]$$

Die <u>Aufnahme unter Druck</u> (AUL) wird nach der in der EP 0 339 461, Seite 7, beschriebenen Methode bestimmt: In einen Zylinder mit Siebboden gibt man die Einwaage an Superabsorber und belastet das Pulver mit einem Stempel, der einen Druck von 20 g/cm² bzw. 40 g/cm² bzw. 60 g/cm² ausübt. Der Zylinder wird anschließend auf einen Demand-Absorbency-Tester (DAT) gestellt, wo man den Superabsorber eine Stunde lang 0,9%ige NaCl-Lösung saugen läßt.

Die Absorptionsgeschwindigkeit (AV) wird in abgewandelter Form nach der Methode Aufnahme unter Druck (AUL), wie in der EO 0 339 461 auf Seite 7 beschrieben, bestimmt. Die Aufnahme der 0,9%igen Kochsalzlösung wird in diesem Fall ohne Belastung des Pulvers mit zusätzlichen Gewichten gemessen. Nach 15 s, 30 s, 1, 3, 5, 10 und 15 min wird die aufgenommene Flüssigkeitsmenge durch Auswiegen bestimmt. Die Messung wird als Dreifachbestimmung durchgeführt.

Der <u>Vortex Test</u> zur Bestimmung der Absorptionsgeschwindigkeit wird in Anlehnung an die in der WO 87/03208 auf Seite 9 beschriebenen Methode durchgeführt. Die Einwaage beträgt 2,0 g Polymer, und es wird die Zeit vom Einstreuen der Polymers in den Flüssigkeitskegel bis zum Verschwinden des Vortex in Sekunden gemessen.

Beispiele

Vergleichsbeispiel 1

Nach Beispiel 4 der DE-PS 40 20 780 wird eine wässrige Monomerlösung, bestehend aus einer Mischung von Natriumacrylat und Acrylsäure im Molverhältnis 70:30 und Triallylamin als Vernetzer polymerisiert. Das entstandene Gel wird zerkleinert, getrocknet, gemahlen und auf einen Kornbereich von 90 - 850 µm abgesiebt.

Das pulverförmige Produkt wird mit einer Mischung aus 0,2/1,0/2,0 % 1,3-Dioxolan-2-on/Wasser/Ethanol, bezogen auf Pulver, vermischt und 1 Stunde auf 180°C erhitzt.

Produkteigenschaften in Tabelle 1.

Vergleichsbeispiel 2

Nach Beispiel 4 der US-PS 5.118.719 wird eine wässrige Monomerlösung, bestehend aus einer Mischung von Natriumacrylat und Acrylsäure im Molverhältnis 70:30 und Triallylamin als Vernetzer, nach Zugabe von 0,5 % basischem Magnesiumcarbonat polymerisiert. Das entstandene Gel wird zerkleinert, getrocknet, gemahlen und abgesiebt (90 - 850 µm).

Beispiel 1

Vergleichsbeispiel 1 wird wiederholt. Der Monomerlösung wird jedoch vor der Polymerisation 0,5 % basisches Magnesiumcarbonat als CO₂ freisetzendes Treibmittel zugesetzt, wie in US-PS 5.118.719 beschrieben. Das erhaltene pulverförmige Polymerisat wird der gleichen Nachbehandlung wie in Vergleichsbeispiel 1 unterworfen.

Produkteigenschaften in Tabelle 1.

Tabelle 1

Vergleichsbeispiel	1	2	Beispiel	<u> </u>
ТВ	30	26	30	g/g
AUL 20 g/cm ²	30	20	30	g/g
40 g/cm ²	15	9	16	g/g
60 g/cm ²	9	8	8	g/g
Vortex	83	18	. 66	S
AV 15 s	. 2	7	3	g/g
30 s	4	15	6	g/g
1 min	9	- 24	11	g/g
3 min	19	33	26	g/g
5 min	25	36	31	g/g
10 min	34	37	36	g/g
15 min	39	37	39	g/g

TB = Teebeuteltest

AUL = Aufnahme unter Druck (absoption under load)

AV = Absorptionsgeschwindigkeit (absorption velocity)

-13-

Beispiele 2 - 8

WO 95/02002

Eine wäßrige Monomerlösung bestehend aus einer Mischung aus

Beispiel 2: Kaliumacrylat

Beispiel 3: Kaliumacrylat

Beispiel 4: Kaliumacrylat

Beispiel 5: Kaliumacrylat

Beispiel 6: Ammoniumacrylat

Beispiel 7: Methylammoniumacrylat

Beispiel 8: Cäsiumacrylat

und Acrylsäure im Molverhältnis 70/30 und Triallylamin als Vernetzer wurde unter Zusatz eines Carbonats und 0-1 % Polyvinylalkohol (PVA) polymerisiert. Das entstandene Gel wurde zerkleinert, getrocknet, gemahlen und auf 90-850µm abgesiebt.

PCT/EP94/02096

Das pulverförmige gesiebte Polymer wurde mit einer Mischung aus 1,3-Dioxolan-2-on bzw. Ethylenglykoldiglycidylether (EGDE), Wasser und Ethanol vermischt und 0,5-1 h auf 120-300 °C erhitzt.

Beispiele 9 und 10

Eine wäßrige Monomerlösung bestehend aus einer Mischung aus

Beispiel 9: Kaliumacrylat

Beispiel 10: Ammoniumacrylat

und Acrylsäure im Molverhältnis 70/30 und Triallylamin als Vernetzer unter Zusatz von 0-1 % Polyvinylalkohol (PVA) wurde mit Kohlendioxid (durch Eintrag von Trockeneis) gesättigt und anschließend polymerisiert. Das entstandene Gel wurde zerkleinert, getrocknet, gemahlen und auf 90-850µm abgesiebt.

Das pulverförmige gesiebte Polymer wurde mit einer Mischung aus 1,3-Dioxolan-2-on bzw. Ethylenglykoldiglycidylether (EGDE), Wasser und Ethanol vermischt und 0,5-1 h auf 120-300 °C erhitzt.

Zusammensetzung, Reaktionsbedingungen und Produkteigenschaften sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2

Beispiel	2	3	4	5	
Kation	K	K	K	K	
Vernetzer [%]	0,4	0,4	0,4	0,5	
Carbonat [%]	1,5 Kalium	2,5 Kalium	1,5 Kalium	0,5Kalium	
PVA [%]	1,0	1,0	•	1,0	
1,3-Dioxolan-2-or	ı [%]0,5	0,5	0,5	0,5	
Wasser [%]	2,0	2,0	2,0	2,0	
Ethanol [%]	4,0	2,0	2,0	2,0	
Zeit[min]	30	30	30	30	:
Temperatur [C]	200	180	200	200	
тв	27	28	27	27	g/g
	2,	20	2.	~ .	88
AUL 20 g/cm ²	25 ·	28	27	25	g/g
40 g/cm ²	20	20	22	23	g/g
60 g/cm ²	18	14	18	21	g/g
Vortex	21	16	21	23	s
AV 15 s	12	10	10	9	g/g
30 s	19	20	16	16	g/g
1 min	26	28	24	23	g/g
3 min	36	38	31	33	g/g
5 min	38	43	33	35	g/g
10 min	39	44	35	36	g/g
15	40	45	37	38	g/g

Tabelle 2 Fortsetzung

6	7	8	9	10
NH ₄	NH ₃ CH ₃	Cs	K	NH ₄
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1,5 NH ₄ +	1,5 NH ₄ +	1,5 Cäsium	CO_2	CO_2
~	•	-	4	13
-	•	-	1,0	1,0
0,25	-	-	_	0,25
-	1,0	0,5	0,5	•
2,0	8,0	2,0	2,0	2,0
2,0	8,0 ·	2,0	2,0	2,0
60	60	30	30	60
120	140	200	200	120
33	35	20	27	33g/g
28	24	19	25	29g/g
22	17	15	20	23g/g
18	12	11	16	17g/g
27	28	32	15	12s
8	6	3 *	12	14g/g
13	12	10	17	20g/g
19	18	17	28	27g/g
31	26	22	36	36g/g
34	29	24	40	41g/g
40	34	27	43	44g/g
42	37	28	44	45g/g
	NH ₄ 0,3 1,5 NH ₄ ⁺ 0,25 - 2,0 2,0 60 120 33 28 22 18 27 8 13 19 31 34 40	NH4 NH3CH3 0,3 0,3 1,5 NH4 ⁺ 1,5 NH4 ⁺ 0,25 1,0 2,0 8,0 2,0 8,0 2,0 8,0 60 60 120 140 33 35 28 24 22 17 18 12 27 28 8 6 13 12 19 18 31 26 34 29 40 34	NH ₄	NH4 NH3CH3 Cs K 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 NH4+ 1,5 NH4+ 1,5 Cäsium CO2 4 1,0 0,5 0,5 2,0 8,0 2,0 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 33 35 20 27 28 24 19 25 22 17 15 20 18 12 11 16 27 28 32 15 8 6 3 12 13 12 10 17 19 18 17 28 31 26 22 36 34 29 24 40 40 34 27 43

PCT/EP94/02096 WO 95/02002

-16-

Vergleichsbeispiel 3

Vergleichsbeispiel 2 wird wiederholt. Die zur Neutralisation erforderliche Natronlauge wird durch Kalilauge im gleichen Molverhältnis ersetzt. Der Monomerlösung wird vor der Polymerisation 1,5 % Kaliumcarbonat zugesetzt.

Vergleichsbeispiel 4

Vergleichsbeispiel 1 wird wiederholt. Die zur Netralisation erforderliche Natronlauge wird durch Kalilauge im gleichen Molverhältnis ersetzt. Das erhaltene pulverförmige Polymerisat wird der gleichen Nachbehandlung wie in Vergleichbeispiel 1 unterworfen.

Vergleichsbeispiel 5

Vergleichsbeispiel 3 wird wiederholt. Die zur Netralisation erforderliche Kalilauge wird durch wäßrige Ammoniaklösung im gleichen Molverhältnis ersetzt. Der Monomerlösung wird vor der Polymerisation 0,5 % Ammoniumcarbonat zugesetzt.

Vergleichsbeispiel 6

Vergleichsbeispiel 4 wird wiederholt. Die zur Teilneutralisation erforderliche Kalilauge wird durch wäßrige Ammoniaklösung im gleichen Molverhältnis ersetzt. Das pulverförmige Produkt wird mit einer Mischung aus 0,25/2,0/2,0 EGDE/Wasser/Aceton, bezogen auf Pulver, vermischt und 1 h auf 120°C erhitzt.

Vergle	ichsbespiel	3	. 4	5	6	
TB		31	30	57	54	g/g
AUL	20g/cm ²	10	24	. 8	9	g/g
	40g/cm ²	9	16	7	8	g/g
	60g/cm ²	7	11	6	8	g/g
Vortex	•	70	24	12	20	s
AV	15 s	3	8	2	8	g/g
	30 s	7	14	3	12	g/g
	1 min	13	22	3	17	g/g
	3 min	22	32	5	22	g/g
	5 min	29	38	7	29	g/g
	10 min	34	40	9	31	g/g

WO 95/02002 PCT/EP94/02096

-17-

15 min 36 42 10 34 g/g

Vergleichsbeispiel 7

Das Polymer aus Beispiel 2 wird vor der Nachbehandlung auf die Fraktion 100 - 300 μm abgesiebt und nicht nachbehandelt. Die Quellgeschwindigkeit (Quellhöhe nach 1 min) und die Quellhöhe nach 10 min wurden mit dem sog. FIRET-Test bestimmt, Methode der Firma Lantor B.V.; Veenendaal/NL (s. Tabelle). Der Test wird so modifiziert, daß anstelle des Tapes 0,2 g Superabsorber auf den Boden des Meßtopfes gleichmäßig verteilt werden und mit einem Vlies oder Tissue abgedeckt werden (simuliertes Tape).

Beispiel 11

Das Polymer aus Beispiel 2 wird vor der Nachbehandlung auf die Fraktion 100 - $300~\mu m$ abgesiebt und anschließend der gleichen Nachbehandlung wie in Beispiel 1 unterworfen. Die Prüfung der Produkteigenschaften erfogt wie in Vergleichsbeispiel 7 (s. Tabelle).

Beispiel 12

Das Polymer aus Beispiel 2 wird nach der Nachbehandlung auf die Fraktion 100 - 300 µm abgesiebt. Die Prüfung der Produkteigenschaften erfolgt wie in Vergleichsbeispiel 7 (s. Tabelle).

Vergleichsbeispiel	7	Beispiel 11	LBeispiel	12	
Quellgeschwindigkei	t 2,2	8	3,2	9,1	mm/min
Quellhöhe nach 10	11,8	12	2	12	mm

Die nach den Beispielen 11 und 12 erhaltenen erfindungsgemäßen Produkte sind besonders als Komponete in strom- und lichtleitenden Kabeln zur Abdichtung gegen eindringendes Wasser geeignet.

Patentansprüche

- Pulverförmiges, wasserquellbares, vernetztes, Wasser, wäßrige Flüssigkeiten, ins-1. besondere Körperflüssigkeiten absorbierendes Polymerisat, gebildet aus:
 - a) 55 99,9 Gew.% polymerisierten, ungesättigten, polymerisierbaren, säuregruppenenthaltenden Monomeren, wobei diese Monomere zu mindestens 50 Mol% neutralisiert als Salze vorliegen
 - b) 0 40 Gew.% polymerisierten, ungesättigten, mit a) copolymerisierbaren Monomeren,
 - c) 0.1 5.0 Gew.% mindestens eines Vernetzungsmittels,
 - d) 0 30 Gew.% eines wasserlöslichen Polymeren, wobei die Summe a) d) 100 Gew.% ergibt,

dadurch gekennzeichnet, daß das Polymerisat eine Aufnahmekapazität für 0,9%ige NaCl-Lösung von mindestens 12 g/g Polymerisat, vorzugsweise 16 g/g Polymerisat bei einer Belastung von 60 g/cm² aufweist.

- 2. Polymerisat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Aufnahmegeschwindigkeit für 0,9%ige NaCl-Lösung von mindestens 10 g/g Polymerisat, vorzugsweise 16 g/g Polymerisat in 30 Sekunden aufweist.
- 3. Polymerisate nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Korngröße von 20 bis 3000 μm, vorzugsweise von 100 bis 1000 μm.
- Pulverförmiges, wasserquellbares, vernetztes, Wasser, wäßrige Flüssigkeiten, ins-4. besondere Körperflüssigkeiten absorbierendes Polymerisat, gebildet aus:
 - a) 55 99,9 Gew.% polymerisierten ungesättigten, polymerisierbaren, säuregruppenenthaltenden Monomeren, wobei diese Monomere zu mindestens 50 Mol% neutralisiert als Salze vorliegen
 - b) 0 40 Gew% polymerisierten, ungesättigten, mit a) copolymerisierbaren Monomeren,
 - c) 0,1 5,0 Gew.% mindestens eines Vernetzungsmittels,

-19-

d) 0 - 30 Gew.% eines wasserlöslichen Polymeren, wobei die Summe a) - d) 100 Gew.% ergibt,

dadurch gekennzeichnet, daß die Salze nach a) als Kationen Li⁺, Na⁺, vorzugsweise K⁺, Cs+, Rb+ und Ammonium-Ionen sowie primäre, sekundäre und tertiäre Methylammonium-Ionen allein oder in Kombination enthalten, die Monomeren vor der Polymerisation mit 0,1 - 5,0 Gew.%, bezogen auf das Polymerisat, eines Treibmittels auf Basis von Kohlendioxid versetzt worden sind, das Polymerisat getrocknet und mit einer oder mehreren zur nachträglichen Oberflächenvernetzung reaktionsfähigen Verbindungen oder deren Lösung oder Dispersion versetzt und auf eine Temperatur von 100 - 300 °C erhitzt worden ist.

Polymerisate nach Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Säure-5. gruppen enthaltenden Monomeren a)

aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus Acrylsäure, Methacrylsäure, Acrylamidomethylpropansulfonsäure und Mischungen dieser Monomeren besteht

die Monomeren b)

aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus Acrylamid, Methacrylamid, Hydroxyalkylacrylat, Dimethylaminoalkyl(meth)acrylat, Dimethylaminopropyl(meth)acrylamid, den quaternären Amin- und Ammoniumsalzen dieser vorstehend genannten Monomeren und Mischungen dieser Monomeren besteht,

das Vernetzungsmittel c)

aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Alkylenbisacrylamid, N-Methylolacrylamid, Butandioldiacrylat, Hexandiol-dimethacrylat, Polyglykol-diacrylat, Trimethylolpropantriacrylat, Allylacrylat, Diallylacrylamid, Triallylamin, Diallylether, Polyglycidylether wie Ethylenglykoldiglycidylether und Glycerinpolyglycidylether, Polyole wie Glycerin, Trimethylolpropan, Polyalkylenglykole wie Polyethylenglykol 200 bis 600 und Polyamine oder Mischungen dieser Vernetzungsmittel besteht,

das Treibmittel auf Basis von Kohlendioxid, ein Carbonat aus der aus Na₂CO₃, K₂CO₃, (NH₄)₂CO₃, MgCO₃, CaCO₃, NaHCO₃, KHCO₃, Mischungen der vorstehenden Car-

bonate oder Kohlendioxid in gasförmiger oder fester Form bestehenden Gruppen ausgewählt ist.

-20-

PCT/EP94/02096

- Verfahren zur Herstellung der Polymeren nach den Ansprüchen 1 bis 5 durch Po-6. lymerisation der Monomeren a), der mit a) copolymerisierbaren Monomeren b) und des Vernetzungsmittels c) in Gegenwart des wasserlöslichen Polymeren d), dadurch gekennzeichnet, daß die Salze nach a) aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus Lithium, Natrium und vorzugsweise Kalium-, Cäsium-, Rubidium-, Ammonium-, primären, sekundären und tertiären Methylammonium-Ionen oder Mischungen dieser Ionen besteht, die Monomeren vor der Polymerisation mit 0,1 - 5,0 Gew.%, bezogen auf das Polymerisat, eines Treibmittels auf Basis von Kohlendioxid versetzt werden, Polymerisation der erhaltenen Monomerenmischung unter Zugabe von radikalbildenden Initiatoren oder Initiierung durch Belichtung oder Bestrahlung unter Ausbildung eines Hydrogels, das Polymerisat getrocknet und mit einer oder mehreren zur nachträglichen oberflächennahen Vernetzung reaktionsfähigen Verbindungen oder deren Lösung oder Dispersion versetzt und auf eine Temperatur von 100 - 300 °C erhitzt wird.
- Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymerisat bei 7. Temperaturen von 80 bis 200 °C, insbesondere von 100 bis 180 °C und vorzugsweise von 120 bis 150 °C getrocknet wird.
- 8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymerisat nach der Trocknung gemahlen wird.
- 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymerisat auf eine Korngröße von 20 - 3000 μm, vorzugsweise von 50 - 1000 μm abgesiebt wird.
- 10. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß zur oberflächennahen Vernetzung auf eine Temperatur von 100 bis 300 °C erhitzt wird.
- Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation in 11. wäßriger Lösung durchgeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation in ei-12. ner W/O-Dispersion durchgeführt wird.

-21-

PCT/EP94/02096

- Verwendung der Polymerisate nach den Ansprüchen 1 bis 5 als Komponente in Körperflüssigkeiten absorbierenden Sanitärartikeln und in Wundabdeckungen.
- Verwendung der Polymerisate nach den Ansprüchen 1 bis 5 als Komponente in Windeln, Damenbinden und Inkontinenzartikeln.
- 15. Verwendung der Polymerisate nach den Ansprüchen 1 bis 5 in Windeln mit einem Gewichtsanteil der Polymerisate nach den Ansprüchen 1 bis 5, bezogen auf die Gewichtsmenge von Polymerisat und Fluff von 15 100 Gew.%, vorzugsweise 35 100 Gew.% und besonders bevorzugt von 30 bis 70 Gew.%.
- Verwendung der Polymerisate nach den Ansprüchen 1 bis 5 als Komponente in strom- und lichtleitenden Kabeln.
- Verwendung der Polymerisate nach den Ansprüchen 1 bis 5 als Bodenverbesserungsmittel.
- 18. Verwendung der Polymerisate nach den Ansrpüchen 1 bis 5 als künstlicher Boden zur Pflanzenzüchtung.
- 19. Verwendung der Polymerisate nach den Ansprüchen 1 bis 5 als Komponente in Verpackungsmitteln.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 94/02096

A 67 46		
IPC 6	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C08F220/04 A61L15/60 A61L15/	/24
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IPC
1	S SEARCHED	
	documentation searched (classification system followed by classific	otice enabels)
IPC 6	COSF AGIL	
Documents	tion searched other than minimum documentation to the extent tha	t such documents are included in the fields searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search terms used)
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT .	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages . Relevant to claim No.
A	US,A,5 118 719 (E.J.LIND) 2 June cited in the application	1992
A	DE,A,40 20 780 (CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH.) 29 August 199 cited in the application	1
A .	US,A,2 833 745 (H. FIKENTSCHER)	6 May 1958
	•	•
	:	
J	•	
		1
<u> </u>	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
* Special cas	egories of cited documents :	T later document published after the international filing date
"A" docume	nt defining the general state of the art which is not ared to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the
	locument but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the claimed invention
"L" docume which i	nt which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publication date of another	cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
O docume	or other special reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-
P docume	neans nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.
	ectual completion of the international search	*& document member of the same patent family Date of mailing of the international search report
	October 1994	19. 10. 34
Name and m	siling address of the ISA	Authorized officer
	Puropean Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijstvijk	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Cauwenberg, C

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 94/02096

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US-A-5118719	02-06-92	EP-A- JP-A- US-A-	0538983 5237378 5154713	28-04-93 17-09-93 13-10-92
DE-A-4020780	29-08-91	AU-B- AU-A- CA-A- WO-A- EP-A- ES-T- JP-T-	649240 6889491 2086002 9200108 0536128 2053426 5508425	19-05-94 23-01-92 30-12-91 09-01-92 14-04-93 01-08-94 25-11-93
US-A-2833745		DE-C-	932700	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 94/02096

A. KLASS IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C08F220/04 A61L15/60 A61L15/2	24
Nach der L	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K	lassifikation und der IPK
B. RECHI	ERCHIERTE GEBIETE	
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	ole)
IPK 6	COSF A61L	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete sallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenhank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
A	US,A,5 118 719 (E.J.LIND) 2. Juni in der Anmeldung erwähnt	1992
A	DE,A,40 20 780 (CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH.) 29. August 199 in der Anmeldung erwähnt	1
A	US,A,2 833 745 (H. FIKENTSCHER) 6 1958	. Mai
	· 	
	· .	
	•	
	•	
		1
		1
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
		T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der
	enflichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzuschen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern mur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist
"L" Veröffe	entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweischaft er-	'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
andere	en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer in im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindur
soll od ausgef	we are not described of the property of the property of the	kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen
O Veroff	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
"P" Veröffe	milichtung die une dem intermetionalen Anneldedetum aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
6	. Oktober 1994	1 9. 10. 94
Name und	Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
HALLE VAL.	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Devammenta Bentamenta
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Carriaghama C
	Pax: (+31-70) 340-3016	Cauwenberg, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktonzeichen
PCT/EP 94/02096

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US-A-5118719	02-06-92	EP-A- JP-A-	0538983 5237378	28-04-93 17-09-93
		US-A-	5154713	13-10-92
DE-A-4020780	29-08-91	AU-B-	649240	19-05-94
		AU-A-	6889491	23-01-92
		CA-A-	2086002	30-12-91
		WO-A-	9200108	09-01-92
		EP-A-	0536128	14-04-93
		ES-T-	2053426	01-08-94
		JP-T-	5508425	25-11-93
US-A-2833745		DE-C-	932700	